

ОПИСАНИЕ

PP H120 GP/7 – гомополимер пропилена со стандартным молекулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется оптимальным составом рецептуры стабилизации и сбалансированными физико-механическими характеристиками.

ПРИМЕНЕНИЕ

PP H120 GP/7 является продуктом общего назначения, предназначенным для производства изделий методами инжекционного формования, смесевых композиций и волокон.

Свойства	Условия	Методика	Типичные значения*
Реологические			
Показатель текучести расплава	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	12 г/10 мин
Механические			
Предел текучести при растяжении	50 мм/мин	ISO 527	32 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	50 мм/мин	ISO 527	8 %
Модуль упругости при изгибе	2 мм/мин	ISO 178	1200 МПа
Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом	23 °C	ISO 179	3.0 кДж/м ²
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом	23 °C	ISO 180	2.5 кДж/м ²

*Указанные значения являются типичными и не рассматриваются для составления спецификации.

TOO «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
060000, Республика Казахстан, Атырауская область
г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Тел.: +7 (7122) 30 65 00
E-mail: ml@kpi.kz
Website: <http://www.kpi.kz/>