

СИПАТТАМА

PP H030 GP/7 – стандартты молекулалық-массалық таралуымен пропилен гомополимері. Өнім орташа ағымдылықпен, тұрақтандырғыштардың оңтайлы құрамымен және теңгерімделген физика-механикалық сипаттамаларымен сипатталады.

ҚОЛДАНУ

PP H030 GP/7 жалпы мақсаттағы өнім болып табылады және инжекциялық қалыптау, экструзия және термоқалыптау әдістерімен бұйымдарды өндіру кезінде қолдануға болады.

Қасиеттер	Шарттар	Әдістеме	Типтік мәндер*
Реологиялық			
Балқыманың аққыштық көрсеткіші	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	3.0 г/10 мин
Механикалық			
Созу кезіндегі аққыштық шегі	50 мм/мин	ISO 527	32 МПа
Ағымдылық шек кезіндегі салыстырмалы ұзарту	50 мм/мин	ISO 527	9 %
Иілу кезіндегі серпімділік модулі		ISO 178	1200 МПа
Шарпи бойынша тілікпен үлгілердегі соққы тұтқырлығы	23 °C	ISO 179	4.0 кДж/м²

*Көрсетілген мәндер типтік болып табылады және спецификация жасау үшін қарастырылмайды.

«Kazakhstan Petrochemical Industries» ЖШС
060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,
Атырау қ., Атырау-Доссор тас жолы, құрылым 295
Тел.: + 7 (7122) 30 65 00
E-mail: ml@kpi.kz
Website: <http://www.kpi.kz/>

Осы құжатта камтылған ақпарат жарияланған күндегі білімімізге сәйкес дәл және сенімді болып табылады. КРІ компаниясы осы құжатта камтылған ақпараттың дұрыстығына немесе толықтығына қатысты ешқандай кепілдіктер немесе мәлімдемелер бермейді және оны пайдаланудың кез келген салдары немесе кез келген кателер немесе олқылықтар үшін жауапты емес. Біздің өнімдер өнеркәсіптік және коммерциялық тұтынушыларға сату үшін арналған. Тапсырыс берушінің нақты мақсатын қанағаттандыру үшін олардың жарамдылығын анықтау үшін біздің өнімдерді сынау клиенттің міндеті болып табылады. Клиент сонымен қатар біздің өнімдерді өңдеуге, оларды дұрыс, қауіпсіз және заңды түрде пайдалануға жауапты.

Наурыз, 2025