

СИПАТТАМА

PP H031 BF/7 – стандартты молекулалық-массалық таралуымен пропилен гомополимері. Өнім орташа аққыштығымен және металл стеараттарсыз тұрақтандыру рецептурасының арнайы құрамымен сипатталады. Полимер тамаша оптикалық қасиеттерге, жоғары беріктікке ие және жоғары жылдамдықты биаксиалды бағытталған пленкаларды өндіру желілерінде жақсы өңдеуге қабілетті.

ҚОЛДАНУ

PP H031 BF/7 жоғары жылдамдықты өндіріс желілерінде биаксиалды бағытталған пленкалар өндіруге арналған.

Қасиеттер	Шарттар	Әдістеме	Типтік мәндер*
Реологиялық			
Балқыманың аққыштық көрсеткіші	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	3.0 г/10 мин
Механикалық			
Созу кезіндегі аққыштық шегі	50 мм/мин	ISO 527	32 МПа
Аққыштық шек кезіндегі салыстырмалы ұзарту	50 мм/мин	ISO 527	9 %
Иілу кезіндегі серпімділік модулі	2 мм/мин	ISO 178	1300 МПа
Жылуфизикалық			
Вика бойынша жұмсарту температурасы	10 Н	ISO 306	152 °C
Жылу деформациясының температурасы	0.45 МПа	ISO 75	84 °C

*Көрсетілген мәндер типтік болып табылады және спецификация жасау үшін қарастырылмайды.

«Kazakhstan Petrochemical Industries» ЖШС
060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,
Атырау қ., Атырау-Доссор тас жолы, құрылым 295
Тел.: + 7 (7122) 30 65 00
E-mail: ml@kpi.kz
Website: <http://www.kpi.kz/>

Осы құжатта қамтылған ақпарат жарияланған күндегі білімімізге сәйкес дәл және сенімді болып табылады. КРІ компаниясы осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығына немесе толықтығына қатысты ешқандай кепілдіктер немесе мәлімдемелер бермейді және оны пайдаланудың кез келген салдары немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін жауапты емес. Біздің өнімдер өнеркәсіптік және коммерциялық тұтынушыларға сату үшін арналған. Тапсырыс берушінің нақты мақсатын қанағаттандыру үшін олардың жарамдылығын анықтау үшін біздің өнімдерді сынау клиенттің міндеті болып табылады. Клиент сонымен қатар біздің өнімдерді өңдеуге, оларды дұрыс, қауіпсіз және заңды түрде пайдалануға жауапты.

Наурыз, 2025