

СИПАТТАМА

PP H036 BF/7 – стандартты молекулалық-массалық таралуымен пропилен гомополимері. Өнім орташа аққыштығымен, стеараттарсыз тұрақтандыру рецептурасының арнайы құрамымен және теңдестірілген физика-механикалық сипаттамаларымен сипатталады. Өнімде фталаттар жоқ.

ҚОЛДАНУ

PP H036 BF/7 жоғары жылдамдықты өндіріс желілерінде биаксиалды бағытталған пленкалар өндіруге арналған.

Қасиеттер	Шарттар	Әдістеме	Типтік мәндер*
Реологиялық			
Балқыманың аққыштық көрсеткіші	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	3.0 г/10 мин
Механикалық			
Созу кезіндегі аққыштық шегі	50 мм/мин	ISO 527	32 МПа
Аққыштық шек кезіндегі салыстырмалы ұзарту	50 мм/мин	ISO 527	9%
Иілу кезіндегі серпімділік модулі	2 мм/мин	ISO 178	1300 МПа
Жылуфизикалық			
Вика бойынша жұмсарту температурасы	10 Н	ISO 306	152 °C
Жылу деформациясының температурасы	0.45 МПа	ISO 75	84 °C

*Көрсетілген мәндер типтік болып табылады және спецификация жасау үшін қарастырылмайды.

«Kazakhstan Petrochemical Industries» ЖШС
060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,
Атырау қ., Атырау-Доссор тас жолы, құрылым 295
Тел.: +7 (7122) 30 65 00
E-mail: ml@kpi.kz
Website: <http://www.kpi.kz/>