

СИПАТТАМА

PP H040 GP/7 – стандартты молекулалық-массалық таралуымен пропилен гомополимері. Өнім орташа ағымдылықпен, тұрақтандырғыштардың оңтайлы құрамымен және теңгерімделген физика-механикалық сипаттамаларымен сипатталады.

ҚОЛДАНУ

PP H040 GP/7 жалпы мақсаттағы өнім болып табылады және инжекциялық қалыптау және экструзия әдістерімен бұйымдарды өндіру кезінде қолдануға болады.

Қасиеттер	Шарттар	Әдістеме	Типтік мәндер*
Реологиялық			
Балқыманың аққыштық көрсеткіші	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	4.0 г/10 мин
Механикалық			
Созу кезіндегі аққыштық шегі	50 мм/мин	ISO 527	32 МПа
Ағымдылық шек кезіндегі салыстырмалы ұзарту	50 мм/мин	ISO 527	9 %
Иілу кезіндегі серпімділік модулі		ISO 178	1200 МПа
Шарпи бойынша тілікпен үлгілердегі соққы тұтқырлығы	23 °C	ISO 179	4.0 кДж/м²

*Көрсетілген мәндер типтік болып табылады және спецификация жасау үшін қарастырылмайды.