

СИПАТТАМА

PP H043 FF/7 – стандартты молекулалық-массалық таралуымен пропилен гомополимері. Өнім орташа ағымдылықпен, тамшылап ағып кетуді азайтатын арнайы тұрақтандырғыш құрамымен және теңгерімделген физика-механикалық сипаттамаларымен сипатталады.

КОЛДАНУ

PP H043 FF/7 жоғары жылдамдықты өндірісте жұмсақ тоқылған қаптамалар жасауға арналған жалпақ пленкалы жіп пен моножіп шығаруға арналған.

Қасиеттер	Шарттар	Әдістеме	Типтік мәндер*
Реологиялық			
Балқыманың аққыштық көрсеткіші	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	4.2 г/10 мин
Механикалық			
Созу кезіндегі аққыштық шегі	50 мм/мин	ISO 527	32 МПа
Ағымдылық шек кезіндегі салыстырмалы ұзарту	50 мм/мин	ISO 527	10 %
Иілу кезіндегі серпімділік модулі	2 мм/мин	ISO 178	1200 МПа
Жылуфизикалық			
Вика бойынша жұмсарту температурасы	10 Н	ISO 306	150-154 °C

*Көрсетілген мәндер типтік болып табылады және спецификация жасау үшін қарастырылмайды.

ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,
Атырау қ., Атырау-Доссор тас жолы, құрылым 295
Тел.: +7 (7122) 30 65 00
E-mail: ml@kpi.kz
Website: <http://www.kpi.kz/>

Осы құжатта қамтылған ақпарат жарияланған күндегі білімімізге сәйкес дәл және сенімді болып табылады. КРІ компаниясы осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығына немесе толықтығына қатысты ешқандай кепілдіктер немесе мәлімдемелер бермейді және оны пайдаланудың кез келген салдары немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін жауапты емес. Біздің өнімдер өнеркәсіптік және коммерциялық тұтынушыларға сату үшін арналған. Тапсырыс берушінің нақты мақсатын қанағаттандыру үшін олардың жарамдылығын анықтау үшін біздің өнімдерді сынау клиенттің міндеті болып табылады. Клиент сонымен қатар біздің өнімдерді өңдеуге, оларды дұрыс, қауіпсіз және заңды түрде пайдалануға жауапты.

Маусым, 2026