

СИПАТТАМА

PP H250 GP/7 – стандартты молекулалық-массалық таралуымен пропилен гомополимері. Өнім жоғары аққыштығымен, тұрақтандыру рецептурасының оңтайлы құрамымен және теңдестірілген физика-механикалық сипаттамаларымен сипатталады.

ҚОЛДАНУ

PP H250 GP/7 инъекциялық қалыптау әдістерімен бұйымдарды өндіруге арналған жалпы мақсаттағы өнім болып табылады. Аралас композицияларды шығару үшін қолданылады.

Қасиеттер	Шарттар	Әдістеме	Типтік мәндер*
Реологиялық			
Балқыманың аққыштық көрсеткіші	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	25 г/10 мин
Механикалық			
Созу кезіндегі аққыштық шегі	50 мм/мин	ISO 527	32 МПа
Аққыштық шек кезіндегі салыстырмалы ұзарту	50 мм/мин	ISO 527	8 %
Иілу кезіндегі серпімділік модулі	2 мм/мин	ISO 178	1200 МПа
Шарпи бойынша тілікпен үлгілердегі соққы тұтқырлығы	23 °C	ISO 179	2.5 кДж/м²

*Көрсетілген мәндер типтік болып табылады және спецификация жасау үшін қарастырылмайды.

«Kazakhstan Petrochemical Industries» ЖШС
060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,
Атырау қ., Атырау-Доссор тас жолы, құрылым 295
Тел.: + 7 (7122) 30 65 00
E-mail: ml@kpi.kz
Website: <http://www.kpi.kz>