

СИПАТТАМА

PP H253 FF/7 – стандартты молекулалық-массалық таралуымен пропилен гомополимері. Өнім жоғары аққыштығымен және теңдестірілген физика-механикалық сипаттамаларды, сондай-ақ материалдың қоршаған орта әсеріне төзімділігін (AGF әсері) қамтамасыз ететін тұрақтандыру рецептурасының арнайы құрамымен сипатталады.

ҚОЛДАНУ

PP H253 FF/7 үздіксіз талшықтарды, мультифиламентті жіптерді өндіруге арналған.

Қасиеттер	Шарттар	Әдістеме	Типтік мәндер*
Реологиялық			
Балқыманың аққыштық көрсеткіші	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	25 г/10 мин
Механикалық			
Созу кезіндегі аққыштық шегі	50 мм/мин	ISO 527	32 МПа
Аққыштық шек кезіндегі салыстырмалы ұзарту	50 мм/мин	ISO 527	8 %
Иілу кезіндегі серпімділік модулі	2 мм/мин	ISO 178	1200 МПа
Жылуфизикалық			
Вика бойынша жұмсарту температурасы	10 Н	ISO 306	154 °C
Жүктеме кезіндегі иілу температурасы	0.45 МПа	ISO 75	85 °C

*Көрсетілген мәндер типтік болып табылады және спецификация жасау үшін қарастырылмайды.

«Kazakhstan Petrochemical Industries» ЖШС
060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,
Атырау қ., Атырау-Доссор тас жолы, құрылым 295
Тел.: +7 (7122) 30 65 00
E-mail: ml@kpi.kz
Website: <http://www.kpi.kz/>