

СИПАТТАМА

PP H363 FF/7 – тар молекулалық-массалық таралуымен пропилен гомополимері. Өнім жоғары аққыштығымен, дайын өнімнің түссізденуін болдырмайтын және теңдестірілген физикалық-механикалық сипаттамаларды қамтамасыз ететін жоғары сапалы тоқыма емес материалдарды шығару үшін тұрақтандыру рецептурасының жетілдірілген құрамымен сипатталады. Өнімде фталат жоқ.

ҚОЛДАНУ

PP H363 FF/7 талшықтарды, тоқыма емес маталарды, термобондалған және инемен тесілген маталарды, агротекстильдерді, сондай-ақ жеке күтім заттарын өндіруге арналған.

Қасиеттер	Шарттар	Әдістеме	Типтік мәндер*
Реологиялық			
Балқыманың аққыштық көрсеткіші	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	36 г/10 мин
Механикалық			
Созу кезіндегі аққыштық шегі	50 мм/мин	ISO 527	32 МПа
Аққыштық шек кезіндегі салыстырмалы ұзарту	50 мм/мин	ISO 527	8 %
Иілу кезіндегі серпімділік модулі	2 мм/мин	ISO 178	1200 МПа
Жылуфизикалық			
Вика бойынша жұмсарту температурасы	10 Н	ISO 306	154 °C
Жүктеме кезіндегі иілу температурасы	0.45 МПа	ISO 75	85 °C

*Көрсетілген мәндер типтік болып табылады және спецификация жасау үшін қарастырылмайды.

«Kazakhstan Petrochemical Industries» ЖШС
060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,
Атырау қ., Атырау-Доссор тас жолы, құрылым 295
Тел.: +7 (7122) 30 65 00
E-mail: ml@kpi.kz
Website: <http://www.kpi.kz>

Осы құжатта қамтылған ақпарат жарияланған күндегі білімімізге сәйкес дәл және сенімді болып табылады. KPI компаниясы осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығына немесе толықтығына қатысты ешқандай кепілдіктер немесе мәлімдемелер бермейді және оны пайдаланудың кез келген салдары немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін жауапты емес. Біздің өнімдер өнеркәсіптік және коммерциялық тұтынушыларға сату үшін арналған. Тапсырыс берушінің нақты мақсатын қанағаттандыру үшін олардың жарамдылығын анықтау үшін біздің өнімдерді сынау клиенттің міндеті болып табылады. Клиент сонымен қатар біздің өнімдерді өңдеуге, оларды дұрыс, қауіпсіз және заңды түрде пайдалануға жауапты.