

СИПАТТАМА

PP H450 GP/7 – стандартты молекулярлық-массалық таралуымен пропиленнің гомополимері. Өнім жоғары ағымдылықпен, тұрақтандыру рецептурасының оңтайлы құрамымен және теңгерімді физикалық-механикалық сипаттамаларымен сипатталады.

ҚОЛДАНУ

PP H450 GP/7 жалпы мақсаттағы өнім болып табылады және инъекциялық қалыптау және экструзия, композициялар әдістерімен жұқа қабырғалы бұйымдарды өндіру кезінде де пайдаланылуы мүмкін.

Қасиеттер	Шарттар	Әдістеме	Типтік мәндер*
Реологиялық			
Балқыманың аққыштық көрсеткіші	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	45 г/10 мин
Механикалық			
Созу кезіндегі аққыштық шегі	50 мм/мин	ISO 527	32 МПа
Аққыштық шек кезіндегі салыстырмалы ұзарту	50 мм/мин	ISO 527	8 %
Иілу кезіндегі серпімділік модулі	2 мм/мин	ISO 178	1300 МПа
Жылуфизикалық			
Вика бойынша жұмсарту температурасы	10 Н	ISO 306	150-154 °C
Жүктеме кезіндегі иілу температурасы	0.45 МПа	ISO 75	48,5 °C

*Көрсетілген мәндер типтік болып табылады және спецификация жасау үшін қарастырылмайды.

«Kazakhstan Petrochemical Industries» ЖШС
060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,
Атырау қ., Атырау-Доссор тас жолы, құрылым 295
Тел.: +7 (7122) 30 65 00
E-mail: ml@kpi.kz
Website: <http://www.kpi.kz>

Осы құжатта қамтылған ақпарат жарияланған күндегі білімімізге сәйкес дәл және сенімді болып табылады. KPI компаниясы осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығына немесе толықтығына қатысты ешқандай кепілдіктер немесе мәлімдемелер бермейді және оны пайдаланудың кез келген салдары немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін жауапты емес. Біздің өнімдер өнеркәсіптік және коммерциялық тұтынушыларға сату үшін арналған. Тапсырыс берушінің нақты мақсатын қанағаттандыру үшін олардың жарамдылығын анықтау үшін біздің өнімдерді сынау клиенттің міндеті болып табылады. Клиент сонымен қатар біздің өнімдерді өңдеуге, оларды дұрыс, қауіпсіз және заңды түрде пайдалануға жауапты.

Тамыз, 2026